

協 達

Drying Type Glue For Building

V - 900
建築用
乾式施工膠
Epoxy Adhesive
(黑白膠 - 標準型)



環氧樹脂接著劑

(一) 特 徵：

1. 中速硬化，可使用時間較長。
2. 高接著強度，富韌性。
3. 優良的耐水性，耐濕性。
4. 硬化時，沒有揮發物，低收縮率。
5. 高黏度不垂流，垂直面可施工。

(二) 適用範圍：

1. 石材的接著劑。
2. 乾式施工的金屬片，插銷及螺絲固定與接著。
3. 磁磚貼合接著。
4. 石膏板與石材的接著。
5. 水泥牆與石材的接著。
6. 工業用的接著劑。

(三) 性 狀：

品 名	主 劑	硬 化 劑
主要成份	Epichlorohdrin Bisphenol A	Modified Amine
外觀	白色糊狀	黑色糊狀
比重 (25°C)	2.2 ± 0.1	2.2 ± 0.1
配合比	1	1
可使用時間	25分鐘	(25°C / 20g)
硬化時間	50分鐘	(25°C / 20g)
完全硬化時間	24hr	(25°C / 20g)