

# 協 達

## Epoxy Adhesive

**E - 620**  
**LIQUID**  
**TRANSPARENT**  
二液型環氧樹脂接著劑  
披護 · 塗裝 · 注型 · 接著



### (一) 特 徵：

1. 快速硬化、高接著強度。
2. 硬化後不油面，光澤佳。
3. 耐衝擊、可撓性優。
4. 優良的耐水性、防蝕(鹼)性。

### (二) 用 途：

1. 地床材料用裝。
2. 填充、注型材料。
3. 飾品表面塗料。
4. 防耐酸鹼塗料。
5. 透明披護、接著劑。
6. 石材防護處理劑。

### (三) 適用材質： 混凝土、金屬、木材、石材、陶瓷…等。

### (四) 性 狀：

品 名	主 劑	硬 化 劑
主要成份	Epichlorohdrin Bisphenlo A	ModifiedAmine
外 觀	透明液體	淡黃色液體
黏 度 (25°C)	12000 ± 2000	12000 ± 1000
比 重 (25°C)	1.2 ± 0.2	1.1 ± 0.2
配 合 比	1	1
可使用時間	10 分鐘	( 25°C / 20g )
初期硬化時間	30 分鐘	( 25°C / 20g )
完全硬化時間	24 小時	( 25°C / 20g )