

# 協 達

## Epoxy Adhesive

### E - 218

#### LIQUID TRANSPARENT

二液型環氧樹脂接著劑  
披護 · 塗裝 · 注型 · 接著



#### (一) 特 徵：

1. 優良的耐水性、耐濕性。
2. 防蝕、耐酸鹼。
3. 無溶劑、無揮發物。
4. 低收縮率、高密著性。
5. 低黏度、優良的流展性、適用平面施工。

#### (二) 用 途：

1. 地床材料用裝。
2. 填充、注型材料。
3. 飾品表面塗料。
4. 防耐酸鹼塗料。
5. 透明披護、接著劑。
6. 石材防護處理劑。

#### (三) 適用材質： 混凝土、金屬、木材、石材、陶瓷…等。

#### (四) 性 狀：

品 名	主 劑	硬 化 劑
主要成份	Epichlorohdrin Bisphenol A	Amine Resin
外觀	透明液體	透明液體
黏 度 (25°C)	12000 ± 2000	180 ± 50
比 重 (25°C)	1.2 ± 0.1	1 ± 0.1
配 合 比	2	1
可使用時間	35 分鐘	(25°C / 100g)
初期硬化時間	80 分鐘	(25°C / 100g)
完全硬化時間	24 小時	(25°C / 100g)