

協 達

Drying Type Glue For Building

V-708

環氧樹脂 AB 膠

Epoxy Adhesive

(白白膠 - 標準型)



環氧樹脂接著劑

(一) 特 徵：

1. 中速硬化，節省時間。
2. 高接著強度，富韌性。
3. 優良的耐水性，耐濕性。
4. 平整性佳，低縮收率。
5. 高黏度不垂流，垂直面可施工。

(二) 適用範圍：

金屬，合板，石材，水泥牆，矽酸鈣板…等接著填縫劑。

(三) 性 狀：

品 名	主 劑	硬化劑
主要成份	Epichlorohdrin Bisphenol A	Modified Amine
充 填 劑	碳 酸 鈣 (CaCO ₃)	
外 觀	白 色 糊 狀	米 色 糊 狀
比 重 (25°C)	2.1 ± 0.1	2.1 ± 0.1
配 合 比	1	1
可 使 用 時 間	25 分 鐘	(25°C / 100g)
初 期 硬 化 時 間	60 分 鐘	(25°C / 100g)
完 全 硬 化 時 間	24 hr	(25°C / 100g)