

協 達

Civil Engineering Adhesive

E - 669
LIQUID
2-Component Adhesive
土木工程
環氧樹脂接著劑
灌注 . 補強 . 注型 . 接著



(一) 特 徵：

1. 優良的耐水性、耐濕性。
2. 防蝕、耐酸鹼。
3. 無溶劑、無揮發物。
4. 低收縮率、高密著性。
5. 低黏度、優良的流展性、適用平面施工。

(二) 用 途：

1. 地坪砂漿材料。
2. 填充、注型材料。
3. 灌注補強工程。
4. 防耐酸鹼塗料。
5. 接著劑。

(三) 適用材質： 混凝土、金屬、木材、石材。

(四) 性 狀：

品 名	主 劑	硬 化 劑
主要成份	Epichlorohdrin Bisphenol A	Amine Resin
外 觀	透明液體	淡黃色液體
黏 度 (25°C)	2000 ± 500	350 ± 50
比 重 (25°C)	1.2 ± 0.1	1 ± 0.1
配 合 比	2	1
可使用時間	150 分鐘	(25°C / 100g)
硬化時間	36 小時	(25°C / 100g)
養生硬化時間	7 DAYS	(25°C)