

協 達

Epoxy Adhesive

E - 600 LIQUID 2-Component Adhesive 二液型環氧樹脂接著劑 披護・塗裝・注型・接著



(一) 特 徵：

1. 高接著強度、具韌性。
2. 硬化後不油面，密著性佳。
3. 耐衝擊、可撓性優。
4. 優良的耐水性、防蝕(鹼)性。

(二) 用 途：

1. 地床材料用裝。
2. 填充、注型材料。
3. 飾品表面塗料。
4. 防耐酸鹼塗料。
5. 透明披護、接著劑。
6. 石材防護處理劑。

(三) 適用材質： 混凝土、金屬、木材、石材、陶瓷…等。

(四) 性 狀：

品 名	主 劑	硬 化 劑
主要成份	Epichlorohdrin Bisphenlo A	ModifiedAmine
外觀	透明液體	淡黃色液體
黏 度 (25°C)	12000 ± 2000	10000 ± 2000
比 重 (25°C)	1.2 ± 0.2	1 ± 0.2
配 合 比	1	: 1 ~ 0.8
可使用時間	35 分鐘	(25°C / 100g)
初期硬化時間	6 小時	(25°C / 2mm)
完全硬化時間	2 日~7 日	(25°C / 2mm)